ARGAMASSA Brasil®
Cole com a gente!

LITERATURA TÉCNICA

CHAPISCO

ARGAMASSA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO LISO OU RUGOSO, LAJES, VIGAS, PILARES E ALVENARIAS COM A FINALIDADE DE FORMAR UMA PONTE DE ADERÊNCIA PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.

CAMPO DE APLICAÇÃO

• Superfícies de concreto liso ou rugoso como:
  1. *Tetos.*
  2. *Pilares e vigas.*

FINALIDADE

• Formar ponte de aderência para aplicação de argamassas para revestimento em áreas internas e externas.
• Regularizar e melhorar a aderência na interface revestimento-base.
• Apresenta resistências mecânicas superiores a um chapisco convencional.

NÃO UTILIZAR

• Em Superfícies pintadas.
• Em metal ou madeira.
• Em revestimentos orgânicos.

PROTEÇÃO ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS

• Não utilizar o produto em áreas externas nos dias chuvosos, com sol intenso ou ventos fortes, tendo em vista que, as condições climáticas desfavoráveis podem afetar o desempenho do produto aplicado. Conforme a ABNT NBR 7200, a superfície da base deve apresentar temperatura superior a 5°C e inferior a 30°C em condições ambientais entre 5ºC a 40ºC.
• Após o assentamento, é indicado proteger da chuva por, no mínimo, 24h.

PREPARO DO PRODUTO

• Utilize sempre ferramentas e masseiras limpas e secas.
• Proteja o produto das ações climáticas. Como sol, chuva e vento.
• A ARGAMASSA BRASIL PARA CHAPISCO DESEMPENADO é semipronta, necessitando apenas de água limpa na proporção de 4,6 litros para cada saco de 20 kg de argamassa, podendo variar em 5%.
• A mistura pode ser feita de forma manual ou mecânica, com haste acoplada a uma furadeira.
• Misture a argamassas para chapisco desempenado até obter uma massa pastosa, consistente e homogênea.
• O produto deverá ser utilizado no máximo em até 2 horas e 30 minutos, após o seu preparo.

APLICAÇÃO

1. Verifique a temperatura de trabalho:
• Superfície da base 5ºC a 30ºC;
• Do ar ambiente 5ºC a 40ºC;

2. No caso de estruturas de concreto, após a desforma, remova com escova ou disco de fios de aço a poeira, películas, e resíduos existentes

na superfície. Lave com jato d'água após a escovação. O concreto deverá estar curado há 28 dias.

3. A base onde será aplicada deve estar limpa, seca, isenta de graxa, poeira, película, areia solta ou qualquer coisa que venha comprometer a aderência da argamassa para chapisco desempenado.

4. A base deve estar firme e seca, curada e limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência do chapisco.

5. Verifique se as retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.

6. Sobre a base, espalhe ARGAMASSA BRASIL PARA CHAPISCO DESEMPENADO com o lado denteado em ângulo de 60º em relação à base, formando sulcos e cordões paralelos de forma aleatória. A quantidade da pasta e a sua espessura devem ser determinadas para cada caso, formando uma camada fina de 3 a 4mm.

7. Em condições de temperatura elevada e baixa umidade relativa, umedecer a base para melhorar a aderência da argamassa.

8. Após a primeira hora da aplicação, umedeça a argamassa de chapisco, para garantir a hidratação do cimento contido na argamassa.

9. Remisturar o excesso do material removido, sem adicionar água ao produto.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Respeite as formas de utilização conforme normas NBR 7200.
- Aplicar a argamassa de revestimento após 03 dias da aplicação da ARGAMASSA BRASIL PARA CHAPISCO DESEMPENADO.

DADOS SOBRE O PRODUTO

Embalagem:
- Saco plástico valvulado 20 kg.

Consumo:
- 4,2 kg/m² podendo variar em função da base de aplicação.

Cor:
- Cinza.

Validade:
- 12 meses em local seco e arejado sobre estrado de madeira.

Estocagem:
- Empilhamento máximo 15 sacos.

Ficha Técnica
- Composição: cimento Portland, minerais não metálicos com granulometria controlada e aditivos especiais.
- Densidade aparente: 1,6 – 1,7 g/cm³

Características do Produto
- Aderência: cura normal ≥ 0,5 Mpa
- Aderência: cura submersa ≥ 0,5 Mpa

Temperatura para melhor trabalho
- DO AR AMBIENTE: 5º C até 40º C
- SUPERFÍCIE DA BASE: 5º C até 30º C

OBS: *Os valores foram obtidos em testes realizados em laboratório, com revestimentos, os quais as argamassas são indicadas. Podendo sofrer variações de resultados, conforme a aplicação.*

ARGAMASSA Brasil®
Cole com a gente!

Unidade Maricá

Rua 9 – Quadra 15 – lote 32
São José de Imbassaí – Maricá – RJ
CEP 24930-652

SAC: (21) 2634-9320
(21) 96623-8882
faleconosco@argamassabrasil.com.br
WWW.ARGAMASSABRASIL.COM.BR